

## Akestra™ 110

Copolyester	دسته بندی	Perstorp Holding AB	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

توضیحات Akestra™ 110 یک کوپلی استر ترموپلاستیک آمورف با ظاهر و شفافیت عالی است. پایداری هیدرولیتی عالی، مقاومت در برابر حرارت و استحکام بالا. کاربردها مقالات اکستروژن و قالب گیری تزریقی قالب گیری دمشی فیلم ها و ورق ها

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	آمورف شفافیت بالا مقاومت حرارتی بالا استحکام بالا پایدار هیدرولیتیکی ظاهر سطح دلپذیر	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	کاربردهای دمش گیری فیلم ورق	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش گیری اکستروژن	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن فیلم	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن ورق	-	-

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.24	-	ASTM D792

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% 140	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2500	psi 362595.0	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 90.0	psi 13053.42	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 24	ft·lb/in 0.4495	ASTM D256

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 110	F° 230.0	ASTM D7426

  

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 91.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 1.0	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.