# Unipren® Elastomers A3 PRTA010 65A IM06S1 UP338

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA | **دسته بندی** | SEBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Unipren® Elastomers A3 PRTA010 65A IM06S1 UP338 یک ماده کوپلیمر بلوک استایرن اتیلن بوتیلن استایرن (SEBS) است. این محصول در منطقه آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی‌های مهم Unipren® Elastomers A3 PRTA010 65A IM06S1 UP338 شامل: مقاومت شیمیایی، قابلیت پردازش خوب و مقاومت خوب در برابر UV است. کاربردهای معمول شامل: کالاهای مصرفی، کاربردهای خانگی و ابزارها است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر UV | - | - |
| | مقاوم در برابر اوزون | - | - |
| | نرم | - | - |

### کاربردها

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | کالاهای خانگی<br>ابزارهای برق/دیگر<br>اسباب‌بازی‌ها | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.980 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 2.0 to 3.0 % | - | ASTM D955 |
| **سختی دورومتر** | 62 to 68 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | -<br>290.08 psi<br>435.11 psi | ASTM D412<br>-<br>- |
| **استحکام کششی** | 7.00 MPa | 1015.27 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | % | - | ASTM D412 |
| **استحکام پارگی** | 40.0 kN/m | - | ASTM D624 |
| **مانایی فشاری** | 55 % | - | ASTM D395B |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | 80.0 C° | 176.0 F° | - |
| **زمان خشک کردن** | 2.0 hr | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 170 °C to 190 | 338.0 - 374.0 °F | - |
| **دمای قالب** | 20.0 °C to 50.0 | 68.0 - 122.0 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.