Unipren® Elastomers A3 CRLA010 45A XP01 UP357

تولیدکننده	Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومر ترموپلاستیک (TPE) که به ویژه برای محصولات با شفافیت خوب توسعه یافته و خواص الاستومریک ترکیب را بهینه می‌کند. این محصول می‌تواند از طریق اکستروژن، تزریق و دمش پردازش شود و قطعاتی با انعطاف‌پذیری بالا، الاستیسیته و نرمی تولید کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب الاستیسیته بالا نرم	- - -	- - -
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -
شناسه رزین (ISO 1043)	TPE	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	43 to 47	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	1.00 MPa	145.04 psi	-
	1.80 MPa	261.07 psi	-
استحکام کششی	7.00 MPa	1015.27 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	20.0 kN/m	-	ASTM D624

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.