Unipren® Elastomers B3 PRTA010 55A UP314

تولیدکننده	Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترموپلاستیک ترکیبی به رنگ سیاه بر پایه EPDM با PP (TPV) که به طور دینامیکی وولکانیزه شده است، مناسب برای کاربردهای با عملکرد بالا که در آن قرار گرفتن در معرض فضای باز یا مقاومت در برابر دمای بالا (135°C) الزامات مهمی هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
شناسه رزین (ISO 1043)	TPV	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.970 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	2.0 to 3.0 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر	52 to 58	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 1.80	psi 261.07	-
	MPa 3.70	psi 536.64	-
استحکام کششی	MPa 5.00	psi 725.19	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 24.0	-	ASTM D624
مانایی فشاری	% 30	-	ASTM D395B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 80.0	F° 176.0	-
زمان خشک کردن	hr 2.0	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	180 to 200 °C	356.0 - 392.0 F°	-
دمای قالب	25.0 to 50.0 °C	77.0 - 122.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.