Tritheva® TN 2007

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Tritheva®TN 2007 یک ماده کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط اکستروژن فیلم یا کو-اکستروژن پردازش می شود. Tritheva® ویژگی های اصلی TN 2007 عبارتند از: وزن مولکولی بالا قابلیت پردازش خوب دسترسی به مواد غذایی پایداری ابعادی خوب مقاومت در برابر ضربه زمینه های کاربرد معمول عبارتند از: بسته بندی فیلم کشاورزی کاربردهای تماس با مواد غذایی کاربرد پوشش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	لمینت	-	-
	کاربرد کشاورزی	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANVISA n°105/99 FDA 21 CFR 177.1350	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم قالب‌گیری هم‌اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.933 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.65 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	%wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	6.00 MPa	870.23 psi	ASTM D638
	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D882
	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	720 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	350 %	-	ASTM D882
	730 %	-	ASTM D882
مدول سکانت		-	ASTM D882
	62.0 MPa	8992.36 psi	ASTM D882
	61.0 MPa	8847.32 psi	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 99.0	F° 210.2	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت		-	ASTM D2457
	82	-	ASTM D2457
	130	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.3	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای آداپتور	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.