Trithene® CX 7020

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®CX 7020 یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط اکستروژن فیلم یا قالب گیری دمشی تزریقی پردازش می شود. ویژگی های اصلی Trithene®CX 7020 عبارتند از: قابلیت پردازش خوب، قابل دسترسی برای مواد غذایی. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: فیلم، کاربردهای تماس با مواد غذایی، کاربرد پوشش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین قابلیت کار، خوب مطابقت با تماس غذایی	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها لمینت	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANVISA n°105/99 ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 3 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم قالب‌گیری دمشی تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	93	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D638
	12.5 MPa	1812.98 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D882
	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	370 %	-	ASTM D882
	650 %	-	ASTM D882
ضریب اصطکاک	0.65	-	ASTM D1894
مدول سکانت		-	ASTM D882
	95.0 MPa	13778.61 psi	ASTM D882
	100 MPa	14503.8 psi	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	140 g	4.94 oz	ASTM D1709A

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 420	oz 14.81	ASTM D1922
	g 280	oz 9.88	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 94.0	F° 201.2	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	109	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای آداپتور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.