Trithene® JX 7065

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®JX 7065 یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط قالب گیری تزریقی پردازش می شود. ویژگی های اصلی Trithene®JX 7065 عبارتند از: مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR)، قابلیت پردازش خوب، قابل دسترسی برای مواد غذایی، انعطاف پذیری خوب، مقاومت در برابر ضربه. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: کالاهای مصرفی، کاربردهای تماس با مواد غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	توزیع وزن مولکولی متوسط و وسیع	-	-
کاربردها	اسباب‌بازی‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANVISA n°105/99 ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 3 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.5 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	9.50 MPa 8.50 MPa	- 1377.86 psi 1232.82 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	83.0 C°	181.4 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	110 C°	230.0 F°	-
CLTE	2.3E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.30 W/m/K	-	ASTM C177

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته ظاهری		-	ASTM D3835
	217 Pa·s	-	ASTM D3835
	111 Pa·s	-	ASTM D3835
	57.0 Pa·s	-	ASTM D3835
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.