Trithene® JX 7300

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®JX 7300 یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط قالب گیری تزریقی پردازش می شود. ویژگی های اصلی Trithene®JX 7300 عبارتند از: قابل دسترسی برای مواد غذایی، نمونه سازی سریع، انعطاف پذیری خوب. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: لوازم جانبی مهندسی/صنعتی، کالاهای مصرفی، کاربردهای تماس با مواد غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع انعطاف‌پذیری خوب مطابقت با تماس غذایی	- - -	- - -
کاربردها	قطعات دیواره نازک اسباب‌بازی‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANVISA n°105/99 ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 1 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.917 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D638
	7.00 MPa	1015.27 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	120 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	78.0 C°	172.4 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	108 C°	226.4 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.