Trithene® SX 7010

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®SX 7010 یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط قالب گیری دمشی پردازش می شود. ویژگی های اصلی Trithene®SX 7010 عبارتند از: مقاومت شیمیایی، مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR)، قابلیت پردازش خوب، قابل دسترسی برای مواد غذایی. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: بطری، کاربردهای تماس با مواد غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا مقاومت در برابر حلال قابلیت کار، خوب مقاومت شیمیایی خوب مطابقت با تماس غذایی	- - - - -	- - - - -
کاربردها	بطری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ANVISA n°105/99 ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 4 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	93	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	128 MPa	18564.86 psi	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
	12.5 MPa	1812.98 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	91.0 C°	195.8 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	111 C°	231.8 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای قالب	C° 15.0	F° 59.0	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.