Trithene® TS 7001

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®TS 7001 یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط اکستروژن فیلم پردازش می شود. ویژگی های اصلی Trithene®TS 7001 عبارتند از: وزن مولکولی بالا، قابل دسترسی برای مواد غذایی، پایداری ابعادی خوب. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: فیلم، کاربردهای تماس با مواد غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب ضریب اصطکاک پایین وزن مولکولی بالا مطابقت با تماس غذایی	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANVISA n°105/99 ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 5 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.12 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D638
	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D882
	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	630 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	280 %	-	ASTM D882
	650 %	-	ASTM D882
ضریب اصطکاک	0.15	-	ASTM D1894
مدول سکانت		-	ASTM D882
	120 MPa	17404.56 psi	ASTM D882
	130 MPa	18854.94 psi	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	210 g	7.41 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	340 g	11.99 oz	ASTM D1922
	280 g	9.88 oz	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 95.0	F° 203.0	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای آداپتور	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.