Trithene® TS 7035

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®TS 7035 یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط اکستروژن فیلم فرآوری می شود. Trithene® ویژگی های اصلی TS 7035 عبارتند از: قابلیت فرآوری خوب دسترسی غذایی مقاومت در برابر حرارت زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: بسته بندی فیلم کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ضریب اصطکاک پایین قابلیت کار، خوب پایداری حرارتی، خوب مطابقت با تماس غذایی	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته‌بندی فیلم‌ها بسته‌بندی غذا	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANVISA n°105/99 ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 3 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.924 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D882
	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	540 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	410 %	-	ASTM D882
	690 %	-	ASTM D882
ضریب اصطکاک	0.090	-	ASTM D1894
مدول سکانت		-	ASTM D882
	97.0 MPa	14068.69 psi	ASTM D882
	103 MPa	14938.91 psi	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	130 g	4.59 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	460 g	16.22 oz	ASTM D1922
	310 g	10.93 oz	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 93.0	F° 199.4	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	100	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 8.2	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای آداپتور	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.