Trithene® TS 9022

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®TS 9022 یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط اکستروژن فیلم فرآوری می شود. Trithene® ویژگی های اصلی TS 9022 عبارتند از: قابلیت فرآوری خوب سخت دسترسی غذایی زیبا زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: بسته بندی فیلم کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی، بالا	-	-
	اپتیکال	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANVISA n°105/99	-	-
	ASTM D 1248, II, کلاس A, دسته 3	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.931 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.2 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638
	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D882
	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	520 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	380 %	-	ASTM D882
	680 %	-	ASTM D882
ضریب اصطکاک	0.12	-	ASTM D1894
مدول سکانت		-	ASTM D882
	150 MPa	21755.7 psi	ASTM D882
	160 MPa	23206.08 psi	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	100 g	3.53 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	330 g	11.64 oz	ASTM D1922
	230 g	8.11 oz	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 102	F° 215.6	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	90	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 12	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای آداپتور	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.