Trithene® TU 3001

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®TU 3001 یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط اکستروژن فیلم فرآوری می شود. Trithene® ویژگی های اصلی TU 3001 عبارتند از: وزن مولکولی بالا قابلیت فرآوری خوب مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش پایداری در برابر اشعه ماوراء بنفش زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: فیلم کشاورزی کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	وزن مولکولی بالا مقاومت خوب در برابر UV قابلیت کار، خوب	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها کاربرد کشاورزی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANVISA n°105/99 ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 5 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.14 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D638
	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D882
	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	630 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
	740 %	-	ASTM D882
ضریب اصطکاک	0.40	-	ASTM D1894
مدول سکانت		-	ASTM D882
	92.0 MPa	13343.5 psi	ASTM D882
	91.0 MPa	13198.46 psi	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	400 g	14.11 oz	ASTM D1709B
استحکام پارگی Elmendorf			ASTM D1922
			ASTM D1922
			ASTM D1922

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	g 440	oz 15.52	
	g 720	oz 25.39	

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 95.0	F° 203.0	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	62	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 16	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.