Trithene® TU 8091

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®TU 8091 یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است. Trithene® ویژگی های اصلی TU 8091 عبارتند از: وزن مولکولی بالا قابلیت فرآوری خوب آنتی اکسیدان ها مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش مقاومت در برابر ضربه زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: فیلم کشاورزی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	وزن مولکولی بالا	-	-
	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	کاربرد کشاورزی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.12 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D638
	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D882
	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	630 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
	740 %	-	ASTM D882
ضریب اصطکاک	0.56	-	ASTM D1894
مدول سکانت		-	ASTM D882
	92.0 MPa	13343.5 psi	ASTM D882
	91.0 MPa	13198.46 psi	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	400 g	14.11 oz	ASTM D1709B
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	440 g	15.52 oz	ASTM D1922
	720 g	25.39 oz	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 96.0	F° 204.8	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	62	-	ASTM D2457
عبور نور (Transmittance)	% 94.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 13	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.