Trithene® TS 4016

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	LDPE+LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®TS 4016 یک ماده پلی اتیلن LLDPE با چگالی کم است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط اکستروژن فیلم پردازش می شود. ویژگی های اصلی Trithene®TS 4016 عبارتند از: قابلیت پردازش خوب، قابل دسترسی برای مواد غذایی، مقاومت در برابر حرارت. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: کاربردهای تماس با مواد غذایی فیلم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب پایداری حرارتی، خوب مطابقت با تماس غذایی	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANVISA n°105/99 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.6 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.10	-	ASTM D1894
مدول سکانت		-	ASTM D882
	100 MPa	14503.8 psi	ASTM D882
	110 MPa	15954.18 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D882
	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	460 %	-	ASTM D882
	780 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	160 g	5.64 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	350 g	12.34 oz	ASTM D1922
	530 g	18.69 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت		-	ASTM D2457
	63	-	ASTM D2457
	96	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	9.0 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای آداپتور	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.