Trithene® TX 4003

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	LDPE+LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®TX 4003 یک ماده پلی اتیلن LLDPE با چگالی کم است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط اکستروژن فیلم فرآوری می شود. Trithene® ویژگی های اصلی TX 4003 عبارتند از: وزن مولکولی بالا دسترسی غذایی مقاومت در برابر ضربه مقاومت در برابر حرارت زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: کیسه/آستر فیلم کاربردهای صنعتی کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	کیسه‌ها	-	-
	کاربرد صنعتی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ANVISA n°105/99	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.50	-	ASTM D1894
مدول سکانت		-	ASTM D882
	120 MPa	17404.56 psi	ASTM D882
	130 MPa	18854.94 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D882
	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	380 %	-	ASTM D882
	770 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	180 g	6.35 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	140 g	4.94 oz	ASTM D1922
	270 g	9.52 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	63	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 16	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای آداپتور	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.