Trithene® SX 9003

تولیدکننده	Petroquimica Triunfo	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trithene®SX 9003 یک ماده پلی اتیلن با چگالی متوسط است. این محصول در آمریکای لاتین موجود است و توسط قالب گیری دمشی فرآوری می شود. ویژگی های اصلی Trithene® SX 9003 عبارتند از: مقاومت شیمیایی، وزن مولکولی بالا، قابلیت فرآوری خوب، سخت، قابل استریل شدن. مناطق کاربردی معمولی عبارتند از: بطری، پزشکی/مراقبت های بهداشتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی، بالا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	ضدعفونی خوب	-	-
	مقاومت در برابر حلال	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
کاربردها	بطری	-	-
	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, II, کلاس A, دسته 5	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.929 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D638
	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	116 C°	240.8 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.