# NEOFLON™ AP-215SH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China) | **دسته بندی** | PFA |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

NEOFLON PFA یک کوپلیمر از تترافلوئورواتیلن و پروفلوئورآلکیل وینیل اتر است. این یک پلیمر پروفلوئور است که فقط از اتم‌های کربن و اتم‌های فلوئور بدون هیچ اتم هیدروژنی تشکیل شده است. این ماده دارای عملکرد عالی مشابه PTFE در دامنه وسیعی از دماهای بسیار پایین تا بالا است. علاوه بر این، دارای شفافیت عالی و استحکام مکانیکی در دماهای بالا است. می‌توان آن را با همان روش قالب‌گیری که برای رزین‌های ترموپلاستیک عمومی استفاده می‌شود، قالب‌گیری کرد. ویژگی‌ها: درجه خلوص بالا. مناسب برای قالب‌گیری تزریقی. مناسب برای اتصالات و قطعات پمپ‌ها.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر<br>شفافیت بالا<br>خلوص بالا<br>استحکام دمای بالا | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | قطعات پمپ | - | - |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

| فیزیکی | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | 10 min 10 to 17 g/10 | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.