COPYLENE® CH350LN

تولیدکننده	Chevron Phillips Chemical Company LLC	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COPYLENE® CH350LN برای کاربردهای عمومی قالب‌گیری تزریقی با خاصیت ضد استاتیک، هسته‌زایی و رئولوژی کنترل شده طراحی شده است. کاربردها: ظروف غذایی، لوازم خانگی، درپوش‌ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک عامل هسته‌زایی	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک رئولوژی کنترل‌شده هموپلیمر هسته‌ای	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته بندی ها ظروف غذا عمومی (هدف) کالاهای خانگی	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.902 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	35.5 MPa	5148.85 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	7.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1760 MPa	255266.88 psi	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	43 J/m	0.8054 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	119 C°	246.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.