FOZEAS® J9501E50

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	PLA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FOZEAS® J9501E50 یک ماده پلی‌لاکتیک اسید (PLA) است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای اکستروژن در دسترس است. ویژگی‌های مهم FOZEAS® J9501E50 عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، فرآیندپذیری خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب محتوای منبع تجدیدپذیر	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.26 g/cm³	-	JIS K7112
			JIS K7210

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.20 g/10 min	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	50.0 MPa	7251.9 psi	JIS K7161
کرنش کششی	140 %	-	JIS K7161
مدول خمشی	3000 MPa	435114.0 psi	JIS K7171
تنش خمشی	75.0 MPa	10877.85 psi	JIS K7171
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	JIS K7110

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	90.0 C°	194.0 F°	JIS K7191-1

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.