Velocity® LGF50-PA6

تولیدکننده	.PlastiComp, Inc	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۵۰٪ الیاف شیشه بلند	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Velocity® LGF50-PA6 یک محصول پلی‌آمید 6 (نایلون 6) است که با 50% الیاف شیشه بلند پر شده است. در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی‌ها شامل: سازگار با RoHS، جریان‌پذیری بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	فیبر شیشه‌ای بلند، 50% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	جریان بالا	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	16200 MPa	2349615.6 psi	ASTM D638
استحکام کششی	234 MPa	33938.89 psi	ASTM D638

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	1.0 to 2.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	13800 MPa	2001524.4 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	352 MPa	51053.38 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	290 J/m	5.43 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	1300 J/m	24.35 ft·lb/in	ASTM D4812

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	216 C°	420.8 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.