Veroplas SER23

تولیدکننده	.PlastxWorld Inc	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Veroplas SER23 یک محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: قطعات مهندسی/صنعتی. ویژگی ها عبارتند از: دارای درجه اشتعال، مقاوم در برابر شعله، قابلیت پردازش خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E315545-100118264	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله عمومی (هدف) قابلیت قالب‌گیری خوب	- - -	- - -
کاربردها	عمومی (هدف) قطعات دیواره نازک	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.60 %	-	ASTM D955
جذب آب	0.30 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	114	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2100 MPa	304579.8 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	73.8 MPa	10703.8 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	200 J/m	3.75 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	82.2 C°	179.96 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D1525
CLTE	8.6E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	2.4E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	35 kV/mm	-	ASTM D149
مقاومت قوس الکتریکی	10.0 sec	-	ASTM D495

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	V-1	-	-
	V-0	-	-
	5V	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.