# Verolloy A2606

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .PlastxWorld Inc | **دسته بندی** | ABS+Nylon |
| **فیلر** | ۳۰٪ الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Verolloy A2606 یک محصول Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon (ABS+Nylon) است که با 30% الیاف شیشه پر شده است. این محصول در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی‌ها شامل: مقاوم در برابر شعله، استحکام بالا، مقاوم در برابر ضربه.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت ضربه بالا<br>استحکام کششی بالا | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.10 to 0.50 % | - | ASTM D955 |
| **جذب آب** | 0.70 % | - | ASTM D570 |
| **سختی Rockwell** | 116 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 124 MPa | 17984.71 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 4.0 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 6890 MPa | 999311.82 psi | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | 179 MPa | 25961.8 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | -- J/m<br>160 J/m | -<br>-<br>3.0 ft·lb/in | ASTM D256<br>-<br>- |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 195 C° | 383.0 F° | ASTM D648 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | HB | - | UL 94 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.