# Verolloy A2706

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | PlastxWorld Inc. | **دسته بندی** | ABS+Nylon |
| **فیلر** | ۳۰٪ الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Verolloy A2706 یک محصول Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon (ABS + Nylon) است که حاوی 30% ماده تقویت شده با الیاف شیشه است. این محصول در آمریکای شمالی یا اروپا موجود است. ویژگی‌ها شامل: مقاوم در برابر شعله/مقاوم در برابر آتش، استحکام بالا، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر حرارت.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای، 30% پرکننده به وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | استحکام کششی بالا<br>مقاومت در برابر ضربه، بالا<br>مقاومت حرارتی، بالا | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **اشکال** | ذره | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.31 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| جمع‌شدگی قالب (Shrinkage) | % | - | ASTM D955 |
| سختی Rockwell | 117 | - | ASTM D785 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| استحکام کششی | MPa 124 | psi 17984.71 | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | % 4.0 | - | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 6890 | psi 999311.82 | ASTM D790 |
| استحکام خمشی | MPa 207 | psi 30022.87 | ASTM D790 |
| مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار | | - | ASTM D256 |
| | J/m -- | - | ASTM D256 |
| | J/m 140 | ft·lb/in 2.62 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای تغییر شکل تحت بار | C° 200 | F° 392.0 | ASTM D648 |

## عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| درجه اشتعال‌پذیری | HB | - | UL 94 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.