Verolloy B5723

تولیدکننده	.PlastxWorld Inc	**دسته بندی**	ABS+PBT
فیلر	۱۵٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Verolloy B5723 یک محصول آکریلونیتریل بوتادین استایرن + PBT (ABS+PBT) است که با 15% الیاف شیشه پر شده است. این محصول در اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی‌ها شامل: مقاوم در برابر آتش، مقاوم در برابر حرارت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت حرارتی بالا	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.43 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.60 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	93.1 MPa	13503.04 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	2.6 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	5690 MPa	825266.22 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	128 MPa	18564.86 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	185 C°	365.0 F°	ASTM D648
RTI Elec	140 C°	284.0 F°	UL 746
RTI Imp	100 C°	212.0 F°	UL 746
RTI Str	130 C°	266.0 F°	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.