

## Cevian®-PC 5310

|                      |           |                  |            |
|----------------------|-----------|------------------|------------|
| PC                   | دسته بندی | .PlastxWorld Inc | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                | فیلر       |

### توضیحات محصول

Cevian®-PC 5310 یک محصول پلی کربنات (PC) است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی‌ها عبارتند از: مقاوم در برابر حرارت، جریان پذیری بالا، مقاوم در برابر ضربه

### مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |   |                  |                  |
|---------------|---|------------------|------------------|
| ویژگی         | سیستم متریک   | سیستم ایمریال    | روش تست          |
| ویژگی‌ها      | عمومی (هدف)<br>جریان بالا<br>مقاومت حرارتی بالا<br>مقاومت ضربه بالا | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| کاربردها      | عمومی (هدف)   | -                | -                |
| شکل ظاهری     | سیاه<br>رنگ‌های موجود<br>رنگ طبیعی                                  | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      |
| اشکال         | پلت‌ها  | -                | -                |

| فیزیکی   |                |                        |                           |
|----------|----------------|------------------------|---------------------------|
| روش تست  | سیستم ایمپریال | سیستم متریک            | ویژگی                     |
| ISO 1183 | -              | g/cm <sup>3</sup> 1.20 | چگالی                     |
| ISO 1133 | -              | g/10 min 30            | نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) |

| مکانیکی   |                            |                      |                           |
|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| روش تست   | سیستم ایمپریال             | سیستم متریک          | ویژگی                     |
| ISO 527-2 | psi 8702.28                | MPa 60.0             | تنش کششی                  |
| ISO 178   | psi 326335.5               | MPa 2250             | مدول خمشی                 |
| ISO 178   | psi 13053.42               | MPa 90.0             | تنش خمشی                  |
| ISO 180   | ft·lb/in <sup>2</sup> 31.4 | kJ/m <sup>2</sup> 66 | استحکام ضربه Izod شکافدار |

| حرارتی      |                |             |                       |
|-------------|----------------|-------------|-----------------------|
| روش تست     | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی                 |
| ISO 306/B50 | F° 300.2       | C° 149      | دمای نرم‌شوندگی Vicat |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com مسئول تماس:

www.polymersdata.com ایمیل:

+86-134-2475-5533 وبسایت:

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.