# Novalloy-S S1500

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .PlastxWorld Inc | **دسته بندی** | PC+ABS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Novalloy-S S1500 یک محصول پلی کربنات + ABS (PC+ABS) است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در اروپا موجود است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر ضربه

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت حرارتی بالا<br>مقاومت ضربه بالا | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.14 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 5.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.40 to 0.60 % | - | ASTM D955 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 51.7 | psi 7498.46 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 80 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 2160 | psi 313282.08 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 87.6 | psi 12705.33 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 590 | ft·lb/in 11.05 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 120 | F° 248.0 | ASTM D648 |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° 126 | F° 258.8 | ASTM D1525 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.