VENELENE® 2815

تولیدکننده	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: قابلیت پردازش خوب. سختی خوب. کاربردها: ظروف دیواری نازک، درب‌ها، سرپوش‌ها، بسته‌بندی‌ها و محصولات خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابلیت پردازش خوب چگالی بالا سختی متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش بسته بندی ها کالاهای خانگی درپوش‌ها ظروف دیواره نازک	- - - - -	- - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.953 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	55 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	19 %	-	-
	%	-	-
مدول خمشی	650 MPa	94274.7 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D790
ضربه Gardner	40.0 J/cm	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	125 C°	257.0 F°	ASTM D1525

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	150 °C to 190	302.0 - 374.0 °F	-
دمای قالب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.