VENELENE® 3200B

تولیدکننده	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: قابلیت پردازش خوب، سختی، مقاومت در برابر ضربه. ESCR متوسط. کاربردها: ظروف قالب‌گیری دمشی برای آب‌میوه، شیر، آب و غذا با دیواره نازک. فیلم لوله‌ای هم‌اکستروژن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	چگالی بالا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	سختی متوسط	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
	دمش‌گیری	-	-
	هم‌اکستروژن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش	اکستروژن	-	-
فرآیند	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.966 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.65 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	40.0 hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	300 MPa	43511.4 psi	ASTM D638
استحکام کششی	30.0 MPa 21.0 MPa	- 4351.14 psi 3045.8 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1300 MPa	188549.4 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D790
ضربه Gardner	130 J/cm	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 C°	266.0 F°	ASTM D1525

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	160 to 200 °C	320.0 - 392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.