VENELENE® 6100M

تولیدکننده	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: قابلیت پردازش خوب، سختی، مقاومت در برابر ضربه. ESCR خوب. طبقه‌بندی PE 80 طبق استاندارد ISO/TR 9080 و طبقه‌بندی 345444A طبق استاندارد ASTM D3350. کاربردها: لوله‌های انتقال آب (لوله‌های توزیع آب اصلی و خدماتی، گاز، فاضلاب و مخابرات).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	چگالی بالا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	سختی متوسط	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	لوله‌کشی مخابرات	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.953 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.12 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	300 MPa	43511.4 psi	ASTM D638
استحکام کششی	 23.0 MPa 30.0 MPa	- 3335.87 psi 4351.14 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	950 MPa	137786.1 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D790
ضربه Gardner	120 J/cm	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 128	F° 262.4	ASTM D1525

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	130 to 190 °C	F° 374.0 - 266.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.