VENELENE® 6200B

تولیدکننده	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: قابلیت پردازش خوب، سختی، مقاومت در برابر ضربه. ESCR بالا. کاربردها: ظروف قالب‌گیری دمشی برای: محصولات مراقبت شخصی (شامپو، لوازم آرایشی، محلول‌های کلر، تمیزکننده‌های خانگی) و مواد شیمیایی تهاجمی (ظرفیت زیر 20 لیتر).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	چگالی بالا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	سختی متوسط	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای مصرف‌کننده ظروف مراقبت شخصی	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.40 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	270 MPa	39160.26 psi	ASTM D638
استحکام کششی	28.0 MPa 26.0 MPa	- 4061.06 psi 3770.99 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D790
ضربه Gardner	150 J/cm	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	127 C°	260.6 F°	ASTM D1525

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	160 to 200 °C	320.0 - 392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.