VENELENE® FD-0325

تولیدکننده	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: قابلیت پردازش عالی. شفافیت و درخشندگی خوب. کاربردها: فیلم حرارتی با ضخامت کمتر از 50 میکرون. فیلم برای لمینیشن با چسب بر روی کاغذ، آلومینیوم و سایر مواد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	چگالی پایین آنتی‌اکسیداسیون قابلیت کار، خوب تعریف، بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها لمینت چسب	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
	دمش‌گیری	-	-
	اکستروژن	-	-
	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.921 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.6 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	50 µm	1.97 mil	-
پیری در آون (۱۳۶ درجه سانتی‌گراد)	9.32 N	2.1 lbf	ASTM D3420
استحکام کششی		-	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	180 %	-	ASTM D882
	550 %	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	550 g	19.4 oz	ASTM D1922
	160 g	5.64 oz	ASTM D1922
مقاومت در برابر ضربه فیلم	270 J/cm	-	ASTM D1709
چقرمگی فیلم		-	ASTM D882
	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D882
	52.0 MPa	7541.98 psi	ASTM D882

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 83.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 11	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.