VENELENE® 11PG4

تولیدکننده	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: خواص مکانیکی و نوری عالی. مقاومت بالا (Hot Tack). کاربردها: فیلم با کاربرد عمومی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش عامل ضد کلوخه شدن آنتی‌اکسیداسیون عامل لغزش	- - - -	- - - -
ویژگی‌ها	چگالی پایین نرمی خاصیت ضد کلوخه‌سازی آنتی‌اکسیداسیون	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها عمومی	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
	دمش‌گیری	-	-
	اکستروژن	-	-
	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	35 µm	1.38 mil	-
پیری در آون (۱۳۶ درجه سانتی‌گراد)	4.31 N	0.9689 lbf	ASTM D3420
استحکام کششی		-	ASTM D882
	35.0 MPa	5076.33 psi	ASTM D882
	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
	800 %	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	300 g	10.58 oz	ASTM D1922
	450 g	15.87 oz	ASTM D1922
مقاومت در برابر ضربه فیلم	230 J/cm	-	ASTM D1709
چقرمگی فیلم		-	ASTM D882
	120 MPa	17404.56 psi	ASTM D882
	135 MPa	19580.13 psi	ASTM D882

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 80.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 15	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.