# VENELENE® 2111

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter) | **دسته بندی** | LLDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ویژگی‌ها: قابلیت فرآیندپذیری خوب. انعطاف‌پذیری بالا. کاربردها: ظروف با دیواره نازک، درب‌ها، کلاه‌ها، بسته‌بندی‌ها و محصولات خانگی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیدان<br>انعطاف‌پذیری خوب<br>قابلیت پردازش خوب<br>چگالی پایین | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | پوشش<br>بسته بندی ها<br>کالاهای خانگی<br>درپوش‌ها<br>ظروف دیواره نازک | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.924 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 20 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی** | 2.00 hr | - | ASTM D1693 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D638 |
| | 9.00 MPa | 1305.34 psi | - |
| | 15.0 MPa | 2175.57 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D638 |
| | 24 % | - | - |
| | % | - | - |
| **مدول خمشی** | 200 MPa | 29007.6 psi | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | 8.00 MPa | 1160.3 psi | ASTM D790 |
| **ضربه Gardner** | 50.0 J/cm | - | ASTM D5420 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 90.0 C° | 194.0 F° | ASTM D1525 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 150 °C to 190 | 302.0 - 374.0 °F | - |
| **دمای قالب** | C° | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.