VENELENE® 2213

تولیدکننده	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: قابلیت فرآیندپذیری خوب. انعطاف‌پذیری بالا. کاربردها: ظروف با دیواره نازک، درپوش‌های آب‌بندی، بسته‌بندی‌ها و محصولات خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان انعطاف‌پذیری خوب قابلیت پردازش خوب چگالی پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کالاهای خانگی ظروف دیواره نازک	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.926 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	42 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	1.00 hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	23 %	-	-
	%	-	-
مدول خمشی	220 MPa	31908.36 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	8.00 MPa	1160.3 psi	ASTM D790
ضربه Gardner	50.0 J/cm	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	100 C°	212.0 F°	ASTM D1525

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	150 to 190 °C	302.0 - 374.0 F°	-
دمای قالب	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.