VENELENE® 8405UV8D

تولیدکننده	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: سختی خوب، مقاومت در برابر ضربه. این محصول حاوی افزودنی‌های UV و آنتی‌اکسیدان برای طول عمر طولانی در فضای باز است. ESCR بالا. کاربردها: مخازن با ظرفیت بزرگ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	چگالی متوسط	-	-
	سختی متوسط	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مخازن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری چرخشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.937 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.7 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	20.0 hr 110 hr	- - -	ASTM D1693 - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	21.0 MPa 30.0 MPa	- 3045.8 psi 4351.14 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	320 MPa	46412.16 psi	ASTM D790
چقرمگی	350 MPa	50763.3 psi	ASTM D638
ضربه Gardner	90.0 J/cm	-	ASTM D5420

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای آون	290 °C to 350	554.0 - 662.0 °F	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	125 °C	257.0 °F	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.