VENELENE® 8407APUV

تولیدکننده	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها: قابلیت پردازش خوب، سختی، مقاومت در برابر ضربه. این محصول حاوی مواد افزودنی UV و آنتی اکسیدان برای عمر طولانی در فضای باز است. کاربردها: مخازن با ظرفیت بزرگ و متوسط. قطعات صنعتی سنگین. اسباب بازی ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	چگالی متوسط	-	-
	سختی متوسط	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای صنعتی مخازن اسباب‌بازی‌ها	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.939 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	6.00 hr 16.0 hr	- - -	ASTM D1693 - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	18.0 MPa 17.0 MPa	- 2610.68 psi 2465.65 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	290 MPa	42061.02 psi	ASTM D790
چقرمگی	180 MPa	26106.84 psi	ASTM D638
ضربه Gardner	80.0 J/cm	-	ASTM D5420

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای آون	290 °C to 350	554.0 - 662.0 °F	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	126 °C	258.8 °F	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.