VENELENE® 8504UV8D

تولیدکننده	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: قابلیت پردازش خوب، سختی، مقاومت در برابر ضربه. ESCR خوب. این محصول حاوی افزودنی‌های UV و آنتی‌اکسیدان برای طول عمر طولانی در فضای باز است. کاربردها: مخازن با ظرفیت بزرگ و قطعات صنعتی سنگین.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	چگالی متوسط	-	-
	سختی متوسط	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای صنعتی مخازن	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری چرخشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.9 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی		-	ASTM D1693
	24.0 hr	-	-
	140 hr	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	22.0 MPa	3190.84 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	310 MPa	44961.78 psi	ASTM D790
چقرمگی	380 MPa	55114.44 psi	ASTM D638
ضربه Gardner	90.0 J/cm	-	ASTM D5420

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای آون	290 °C to 350	554.0 - 662.0 °F	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	126 °C	258.8 °F	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.