

ARMAMID® PA 6-1UP

Nylon 6	دسته بندی	Poly Plastic	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ARMAMID® PA 6-1UP یک محصول پلی‌آمید 6 (نایلون 6) است. در اروپا موجود است. کاربرد معمولی: فیلم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	الاستیسیته بالا	-	-
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	1.11 g/cm ³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 to 2.5 %	-	-
جذب آب	8.8 %	-	-
	3.2 %	-	-
	-	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 57.0	psi 8267.17	-
کرنش کششی	% 30	-	-
مدول خمشی	MPa 2000	psi 290076.0	-
تنش خمشی	MPa 67.0	psi 9717.55	-
استحکام ضربه Charpy شکافدار			
			-
	kJ/m ² 12	ft·lb/in ² 5.71	-
	kJ/m ² 17	ft·lb/in ² 8.09	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف			
	بدون شکست	-	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی			
	C° 125	F° 257.0	-
	C° 55.0	F° 131.0	-
دمای ذوب			
	C° 215	F° 419.0	-
الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی			
	1.0E+13 ohms	-	-
	1.0E+15 ohms	-	-
مقاومت ویژه حجمی			
	1.0E+17 ohms·cm	-	-
	1.0E+15 ohms·cm	-	-
استحکام الکتریکی			
	to 24 kV/mm 22	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.