

ARMAMID® PA 6-2E

Nylon 6	دسته بندی	Poly Plastic	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ARMAMID® PA 6-2E یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است. این محصول در اروپا موجود است. کاربرد معمول: فیلم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	الاستیسیته بالا	-	-
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.09	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 2.0 1.2	-	-
جذب آب	-	-	-
	% 8.5	-	-
	% 2.8	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 38.0	psi 5511.44	-
کرنش کششی	% 80	-	-
مدول خمشی	MPa 1600	psi 232060.8	-
تنش خمشی	MPa 43.0	psi 6236.63	-
استحکام ضربه Charpy شکافدار			
			-
	kJ/m ² 8.0	ft·lb/in ² 3.81	-
	kJ/m ² 16	ft·lb/in ² 7.61	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف			
	بدون شکست	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 75.0	F° 167.0	-
دمای ذوب	C° 213	F° 415.4	-

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی			
			-
	1.0E+13 ohms	-	-
	1.0E+15 ohms	-	-
مقاومت ویژه حجمی			
			-
	1.0E+17 ohms·cm	-	-
	1.0E+15 ohms·cm	-	-
استحکام الکتریکی			
	to 24 kV/mm 22	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.