

# ARMAMID® PA HC 15

Nylon 6	دسته بندی	Poly Plastic	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ARMAMID® PA HC 15 یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است. این محصول در اروپا در دسترس است.

## مشخصات فنی

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.19	چگالی
-	-	% to 0.80 0.60	جمع شدگی قالب (Shrinkage)
-	-	% 1.2	جذب آب
-	-	% 7.8	
-	-	% 2.5	

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	psi 16679.37	MPa 115	تنش کششی
-	psi 1087785.0	MPa 7500	مدول خمشی

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش خمشی	MPa 170	psi 24656.46	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m <sup>2</sup> 25	ft·lb/in <sup>2</sup> 11.89	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 191	F° 375.8	-
دمای ذوب	C° 216	F° 420.8	-
پایداری حرارتی	C° 205	F° 401.0	-

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.1E+2 ohms	-	-
مقاومت ویژه حجمی	1.1E+4 ohms·cm	-	-

<b>شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای</b>		<b>&amp; Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd</b>	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.