

ARMAMID® PA HC 30-1AP

Nylon 6	دسته بندی	Poly Plastic	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ARMAMID® PA HC 30-1AP یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است. این محصول در اروپا در دسترس است.

مشخصات فنی

فیزیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
-	-	g/cm ³ 1.45	چگالی
-	-	% to 0.50 0.30	جمع شدگی قالب (Shrinkage)
-	-	% 0.90	جذب آب
-	-	% 6.3	
-	-	% 2.0	

مکانیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
-	psi 19580.13	MPa 135	تنش کششی
-	psi 1958013.0	MPa 13500	مدول خمشی

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش خمشی	MPa 220	psi 31908.36	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف			
-	-	-	-
-	kJ/m ² 18	ft·lb/in ² 8.56	-
-	kJ/m ² 32	ft·lb/in ² 15.23	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 192	F° 377.6	-
دمای ذوب	C° 220	F° 428.0	-
الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+2 ohms	-	-
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+4 ohms·cm	-	-
دمای اشتعال سیم داغ (GWIT)	C° 960	F° 1760.0	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دسته مقاوم در برابر سوختن	PX-0	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.