

ARMAMID® PA NE 15-1E

Nylon 6	دسته بندی	Poly Plastic	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

ARMAMID® PA NE 15-1E یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است که حاوی تقویت کننده الیاف شیشه‌ای است. این محصول در اروپا موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای	فیلر / تقویت کننده

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	g/cm ³ 1.25	چگالی
-	-	%	جمع شدگی قالب (Shrinkage)
-	-	% 1.1	جذب آب
ISO 62	-	% 7.0	
-	-	% 2.3	

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 140	psi 20305.32	-
کرنش کششی	% 6.0	-	-
مدول خمشی	MPa 4900	psi 710686.2	-
تنش خمشی	MPa 184	psi 26686.99	-
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m ² 9.0	ft·lb/in ² 4.28	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m ² 40	ft·lb/in ² 19.03	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 150	F° 302.0	-
دمای ذوب	C° 218	F° 424.4	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	-	-	-
	1.0E+13 ohms	-	-
	1.0E+15 ohms	-	-
مقاومت ویژه حجمی	-	-	-
	1.0E+15 ohms·cm	-	-
	1.0E+17 ohms·cm	-	-
استحکام دی الکتریک	-	-	-
	kV/mm	-	-
	kV/mm	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.