

Armlen® HB SM 35-1

PP Homopolymer	دسته بندی	Poly Plastic	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	مواد معدنی	فیلر

توضیحات محصول

Armlen® HB SM 35-1 یک محصول پلی پروپیلن است که با مواد معدنی پر شده است. این محصول در اروپا موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	معدنی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.19	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 4.1	-	-
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.80 0.50	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 36.0	psi 5221.37	-
کرنش کششی	% 6.0	-	-
مدول خمشی	MPa 3900	psi 565648.2	-
تنش خمشی	MPa 51.0	psi 7396.94	-
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m ² 3.7	ft·lb/in ² 1.76	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف			
	kJ/m ² 13	ft·lb/in ² 6.19	-
	kJ/m ² 23	ft·lb/in ² 10.94	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی			
	C° 121	F° 249.8	-
	C° 95.0	F° 203.0	-
دمای ذوب	C° 163	F° 325.4	-
CLTE	6.0E-6 cm/cm/°C	-	-

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.