

Armlen® PP SC 15-2 (C)

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------|------------|
| PP Homopolymer | دسته بندی | Poly Plastic | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Armlen® PP SC 15-2 (C) یک محصول پلی پروپیلن است. در اروپا در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|----------|-----------------|-----------------|---------|
| ویژگی‌ها | الاستیسیته بالا | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| چگالی | g/cm ³ 0.900 | - | - |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 5.8 | - | - |
| جمع‌شدگی قالب (Shrinkage) | % to 1.6 1.4 | - | - |
| سختی Shore | 64 | - | - |

| مکانیکی | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| تنش کششی | MPa 24.0 | psi 3480.91 | - |
| کرنش کششی | % 300 | - | - |
| مدول خمشی | MPa 900 | psi 130534.2 | - |
| تنش خمشی | MPa 25.0 | psi 3625.95 | - |
| استحکام ضربه Charpy شکافدار | kJ/m ² 15 | ft·lb/in ² 7.14 | - |
| استحکام ضربه Charpy بدون شکاف | kJ/m ² 70 | ft·lb/in ² 33.31 | - |
| | بدون شکست | - | - |

| حرارتی | | | |
|----------|-------------|-----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| دمای ذوب | C° 170 | F° 338.0 | - |

| الکتریکی و اشتعال پذیری | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| مقاومت ویژه حجمی | 1.0E+15 ohms·cm | - | - |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.