

Armlen® PP TM 15-1AP

PP Homopolymer	دسته بندی	Poly Plastic	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Armlen® PP TM 15-1AP یک محصول پلی پروپیلن است. در اروپا موجود است.

مشخصات فنی

فیزیکی		
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال
چگالی	1.30 g/cm ³	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.7 g/10 min	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.70 to 0.90 %	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال
تنش کششی	23.0 MPa	3335.87 psi
مدول خمشی	2000 MPa	290076.0 psi
تنش خمشی	30.0 MPa	4351.14 psi

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی

-	-	-	
-	ft·lb/in ² 9.52	kJ/m ² 20	
-	ft·lb/in ² 23.79	kJ/m ² 50	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی

-	-	-	دمای تغییر شکل حرارتی
-	F° 221.0	C° 105	
-	F° 131.0	C° 55.0	
-	F° 323.6	C° 162	دمای ذوب

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی

-	-	1.0E+15 ohms	مقاومت ویژه سطحی
-	-	1.0E+17 ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی
-	-	kV/mm 36	استحکام الکتریکی
-	F° 1760.0	C° 960	دمای اشتعال سیم داغ (GWIT)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی

-	-	PX-0	دسته مقاوم در برابر سوختن
-	in 551.18	mm 14000	تست ردیابی (KIT)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.