

Armlen® PP TM 15-1APK

PP Homopolymer	دسته بندی	Poly Plastic	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Armlen® PP TM 15-1APK یک محصول پلی پروپیلن است. در اروپا موجود است.

مشخصات فنی

فیزیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	g/cm ³ 1.30	چگالی
-	-	to 3.5 g/10 min 2.2	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	% to 0.90 0.70	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)

مکانیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	psi 3335.87	MPa 23.0	تنش کششی
-	psi 275572.2	MPa 1900	مدول خمشی
-	psi 4351.14	MPa 30.0	تنش خمشی

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی

-	-	-	-
-	ft·lb/in ² 11.89	kJ/m ² 25	-
-	-	بدون شکست	-

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی

-	-	-	دمای تغییر شکل حرارتی
-	F° 221.0	C° 105	-
-	F° 131.0	C° 55.0	-
-	F° 323.6	C° 162	دمای ذوب

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی

-	-	1.0E+15 ohms	مقاومت ویژه سطحی
-	-	1.0E+17 ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی
-	-	kV/mm 27	استحکام الکتریکی
-	F° 1760.0	C° 960	دمای اشتعال سیم داغ (GWIT)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی

-	-	PX-0	دسته مقاوم در برابر سوختن
-	in 551.18	mm 14000	تست ردیابی (KIT)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.