ETILINAS HD5201AA

تولیدکننده	POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ETILINAS HD5201AA یک گرید کوپلیمر مبتنی بر هگزن-1 با وزن مولکولی بالا است که به شکل گرانول برای کاربردهای قالب گیری بادی متوسط و بزرگ عرضه می شود، جایی که ترکیبی از مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش های محیطی و استحکام خوب مورد نیاز است. ویژگی ها عبارتند از: مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش های محیطی، استحکام خوب، استحکام مذاب بالا و مقاومت در برابر ضربه بالا. کاربردها شامل: ظروف قالب گیری بادی با عملکرد بالا، معمولاً با ظرفیت 1 تا 60 لیتر برای بسته بندی محصولات تهاجمی، قالب گیری های صنعتی و فنی قوی و لوله های غیرفشاری می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	مقاومت ذوب خوب	-	-
	سختی متوسط	-	
کاربردها	ظروف دمیده شده	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	کاربردهای دمش‌گیری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربرد صنعتی سیستم لوله‌کشی	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 9.0 g/10 0.50 min	- - -	ISO 1133 ISO 1133 ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr 800	-	ASTM D1693

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ISO 527-2/2
کرنش کششی	% 600	-	ISO 527-2/2
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m² 22	ft·lb/in² 10.47	ISO 179

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.