ETILINAS LL0207MA

تولیدکننده	POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ETILINAS LL0207MA یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم است که برای انواع کاربردهای فیلم مناسب است. ویژگی ها عبارتند از: استحکام بالا، بدون عامل لغزش و سطح متوسط عامل ضد چسبندگی. کاربردها عبارتند از: فیلم های کیسه ای و سایر فیلم های سنگین.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن	-	-
ویژگی‌ها	استحکام بالا مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.70 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-3
	MPa 11.0	psi 1595.42	ISO 527-3
	MPa 12.0	psi 1740.46	ISO 527-3
	MPa 42.0	psi 6091.6	ISO 527-3
	MPa 33.0	psi 4786.25	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3
	% 630	-	ISO 527-3
	% 830	-	ISO 527-3
ضربه پرتاب وزنه	g 180	oz 6.35	ISO 7765-1
استحکام پارگی Elmendorf		-	ISO 6383-2
	N 2.5	lbf 0.562	ISO 6383-2
	N 6.0	lbf 1.35	ISO 6383-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 100	F° 212.0	ISO 306
دمای ذوب (DSC)	C° 122	F° 251.6	ISO 3146

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	52	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 11	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.