ETILINAS LL0209SA

تولیدکننده	POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ETILINAS LL0209SA یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم است که برای انواع کاربردهای فیلم مناسب است. ویژگی ها عبارتند از: محتوای ژل کم، استحکام بالا و افزودنی های لغزش/ضد چسبندگی. کاربردها عبارتند از: کیسه های مواد غذایی و کیسه های خرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن	-	-
	عامل لغزش	-	-
ویژگی‌ها	نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین	-	-
	استحکام بالا	-	-
	نرمی	-	-
	خاصیت ضد کلوخه‌سازی	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	کیسه‌ها	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-3
	11.0 MPa	1595.42 psi	ISO 527-3
	12.0 MPa	1740.46 psi	ISO 527-3
	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 527-3
	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3
	650 %	-	ISO 527-3
	850 %	-	ISO 527-3
ضربه پرتاب وزنه	160 g	5.64 oz	ISO 7765-1
استحکام پارگی Elmendorf		-	ISO 6383-2
	2.4 N	0.5395 lbf	ISO 6383-2
	6.0 N	1.35 lbf	ISO 6383-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	100 C°	212.0 F°	ISO 306
دمای ذوب (DSC)	122 C°	251.6 F°	ISO 3146

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	52	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	12 %	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.